ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕРКУЛИТ® ТОП

Инструкция по укладке Геркулит Топ (вручную с помощью распределительной тележки)

1. Бетонная основа должна быть уложена максимально ровно. Обратите внимание, что использование бетона с низкой осадкой конуса снижает риск цветовых различий на поверхности.
2. Когда по бетонной поверхности уже можно будет ходить, а глубина следов будет составлять 1 мм, самое время применять Геркулит Топ. При соблюдении таких временных рамок, риск изменения цвета сводится к минимуму.
3. Перед использованием Геркулит Топ затрите поверхность затирочной машиной с диском. После этого равномерно нанесите на поверхность смесь из расчета 2,5 кг/ м^2, используя распределительную тележку. Необходимо, чтобы влага впиталась из бетонного основания. Затем затрите Геркулит Топ с помощью затирочной машины с диском.
4. После повторного затирания как можно более равномерно нанесите оставшиеся 2,5 кг/м^2 смеси Геркулит® Топ . Пусть влага впитается из бетонного основания. Геркулит® Топ должен впитывать влагу в течение 5-15 минут.
5. После того, как Геркулит® вобрал влагу, затрите поверхность диском затирочной машины минимум 5-6 раз в обоих направлениях для достижения максимальной ровности и качества отделки. Рассмотрите возможность использования композитных дисков серии LC, особенно при использовании более светлых тонов. 1200 мм диск улучшает плоскостность.
6. Окончательно затрите поверхность с помощью финишных лопастей, минимум 3-4 раза в обоих направлениях. В первый раз производите затирку выставив лопасти в почти горизонтальное положение. При второй затирке слегка увеличьте угол наклона лопастей. Во время последней затирки выставьте улог лопастей так, чтобы зазор между ведущим краем лопасти и бетоном составлял максимум 10 мм.
7. Для лучшего созревания бетона сразу же после последней затирки нанесите:

• вода и полиэтиленовая пленка на 14 дней (100% эффективность)

Если вода и пленка не подходит:

• Линдолит 1:2 (84% эффективности) + вода и полиэтиленовая пленка на 7 дней (100% эффективность)

Если указанное выше не подходит:

• Линдолит 1:1 (84% эффективности)

Для эстетической полировки или дополнительной защиты от загрязнений, см. следующую страницу.

Уборка: Мы рекомендуем провести очистку с помощью средства по уходу за бетонными полами Линдек Конкрит Соап используя моющую машину с красным диском.

Бетонное основание: Рекомендации по укладке Геркулит Топ:

Рекомендованное вцс:

Топ 100, вцс 0,57-0,60

Топ 200, вцс 0,54-0,57

Топ 300, вцс 0,50-0,54

Рекомендуются: пластификаторы на основе нафталиновых полимеров, меламиновых полимеров.

Не рекомендуются: пластификаторы на основе поликарбоксилата.

Рекомендованная минимальная марочность бетона относительно толщины бетонной плиты:

Толщина < 150 мм - используйте бетон марки С28/35

Толщина > 150 мм - используйте бетон марки С30/37

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.

ab lindec®
Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810
Fax +46-31-298876 export@lindec.se www.lindec.com

Как получить хороший и равномерный цвет при использовании Геркулит® Топ.

Важно помнить, что бетонное основание содержит в себе различные виды заполнителя, цемент, воду и добавки. Бетон будет разниться от заливки к заливке и будет влиять на конечный результат. Сложно контролировать это на 100%, но ниже мы приводим несколько советов, которые позволят Вам получить хороший результат с большей вероятностью.

1. Убедитесь, что бетон хорошего качества. Более тонкий слой и высокое содержание цемента уменьшат риск возникновения проблем в будущем.
2. Рекомендуется наносить Геркулит Топ как можно позднее.
3. Используя воду и полиэтиленовую пленку, убедитесь, чтобы пленка не снималась в течение первых 14 дней, и полностью покрывала всю поверхность пола в этот период.
4. Избегайте хождения в грязной обуви по свежеуложенной поверхности Геркулит Топ, особенно если использовались светлые тона (белый, желтый, светло-серый и бежевый).
5. Также при затирке избегайте использования низкокачественных дисков и лопастей. Они могут оставлять темные следы на поверхности. Используйте композитные диски серии LC для светлых тонов.
6. Убедитесь, что весь используемый ручной инструмент, лопасти и диски хорошо очищены и не содержат остатков бетона и грязи.
7. При использовании машин с ДВС, убедитесь, чтобы машины не заправлялись на свежеуложенных полах.
8. Избегайте чрезмерной затирки дисками и лопастями, особенно при использовании светлых тонов.

Обратите внимание, что возможные различия в цвете не влияют на качество пола. Это только косметическое различие и материал не будет хуже или менее прочный.

Обработка для улучшения внешнего вида:
Полировка поверхности с применением пропитки Литурин Хард и Денс
и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 120-800 грит
Требования: Вода и полиэтиленовая пленка на время созревания бетона.

Дополнительная защита от пятен и загрязнений: может применяться для всех поверхностей.
Полировка поверхности с применением пропитки Стейнвош
и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 1000 грит

Результаты тестов: Смотрите на www.lindec.com

Соответствует требованиям: Sunda Hus (Швеция), Экологическая оценка (Miljöbedömningen, Швеция), Basta (Швеция), CE (Европейский Союз).

Техническая информация: Hans Voeler +46-31-769 55 71

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.

ab lindec®
Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810
Fax +46-31-298876 export@lindec.se www.lindec.com