

ЛИТУРИН® ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТУРИН® ХАРД

Инструкция по нанесению Литурин® Хард внутри помещений и на открытом воздухе

1. Нанесите Литурин® Хард с помощью распылителя низкого давления или аппликатора LC. Позвольте материалу прореагировать в течение 15 минут. Затем обработайте поверхность затирочной машиной с полировальным падом LC Rider Pad 320. При высоких температурах - предварительно смочите поверхность.
2. Литурин® Хард должен оставаться влажным на поверхности минимум 15 минут, прежде чем высохнуть.
3. Важно! Вымойте поверхность поломоечной машиной прежде, чем высохнет Литурин® Хард.
4. Если бетон слишком сухой - увлажните его в два этапа: первый раз за день, второй раз в день после нанесения.
5. Если поверхность уже высохла, повторите пункт 1 как можно скорее.
6. После нанесения на поверхности не должно быть остатков Литурин® Хард.
7. При определенных условиях, таких как низкая температура, сильный ветер и т.д., время впитывания увеличивается, а при высокой температуре - уменьшается.

Расход

- Поверхность, затёртая машинами:
приблизительно 0,15 л/м²
- Незатёртая поверхность: приблизительно 0,2-0,4 л/м²



ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.

ab lindec®

Box 5,
Fax

421 21 V.Frölunda,
+46-31-298876

Sweden,
export@lindec.se

Tfn +46-31-298810
www.lindec.com