



Lithurin Hard

Lithurin Hard on syvälle tunkeutuva nestemäinen kovetin, joka reagoi ja kovettaa betonin pintakerrosta. Lithurin Hard tiivistää pintaa muodostamatta kalvoa. Lithurin Hard on vesiliukoinen, eikä muuta betonin väriä. Betonipinta tulee kulutuskestävämmäksi. Yksi käsittelykerta muodostaa pitkäkestoisen suojan. Lithurin Hard on hyväksytty käytettäväksi elintarviketeollisuudessa

Käyttöalue

2X Lithurin Hard kovettajaksi ulkolaatoille

1X Lithurin Hard kovettajaksi ennen Lithurin Sealia lisäämään kulutuskestävyyttä/lujuutta.

1X Lithurin Hard kovettajaksi timanttihioituille pinnoille. Lisätään karkean hionnan jälkeen kovettamaan pintaa. Kovempi pinta kiiltää alkaa kiiltämään nopeammin kuin käsittelemätön pinta (kustannustehokkuus).

Lithurin Hardin ympäristöystävällisyys

- Max. VOC alle 10g / litra
- Vesiliukoinen
- Hajuton
- Estää pölyämisen, ilmanlaatu paranee

Lithurin Hardin edut

- Maksimaalinen kulutuskestävyys
- Ei tarvi huuhtelua asennettaessa
- Tehokas-yksi käsittely antaa pitkäkestoisen suojan
- Nopea kuivumisaika-30 minuutin päästä kuiva (+15-18°C)
- Voidaan käyttää sekä uusilla, että vanhoilla pinnoilla, sisällä ja ulkona

Työkalut

- Pehmeä harja tai moppi
- Kastelukannu

Lattian vaatimukset Lithurin Hard käsittelylle

- Betoni täytyy olla vähintään 7 päivää vanhaa +14-18°C ja vähintään 14 päivää vanhaa +10-13°C lämpötiloissa.
- pinnan minimilämpötila +5°C (Vastaa n.+10°C ilman lämpötilaa)
- Pinta täytyy olla puhdas
- Käsiteltäessä vanhoja pintoja, ne tulee hioa ennen käsittelyä
- Lithurin Hard täytyy olla kuiva ennen Lithurin Densin/Sealin levitystä

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.