



Lithurin® Hard

Lithurin® beton yüzeylerle reaksiyona girerek betonun içine nüfuz eden ve yapıyı güçlendiren bir kimyasal ajandır. Lithurin® Hard beton tarafından tamamen emilir ve yüzeyde bir film tabakası oluşturmaz. Lithurin® Hard su bazlıdır ve betonun rengini değiştirmez. Beton aşınmaya ve yüzey yüklerine daha dayanıklı hale gelir. Bir kere uygulayarak uzun süre dayanıklılık sağlar. Lithurin® Hard Gıda endüstrilerinin zeminlerinde kullanılması uygun olup onaylanmıştır.

Uygulama Alanları

2 x Lithurin® Hard

Dış sahalarda sert ve dayanıklı bir yüzey istendiğinde uygulanır.

1 x Lithurin®

Lithurin Seal uygulamadan önce uygulamadan önce aşınma direncini ve dayanımını artırmak için kullanılır.

1 x Lithurin® Hard

Yüzey kazınması yapılırken beton sertleştirici olarak kullanılır. Kaba kazımadan hemen sonra kullanılır. Bu sayede daha sert dolayısı ile daha parlak bir yüzey elde edilir.

Lithurin® Hard in Çevresel Avantajları

- Max VOC 10 g/l den düşük
- Su Bazlıdır.
- Kokusuzdur.
- Beton tozumasını engeller ve canlılar için daha iyi bir hava kalitesi sağlar.

Lithurin® Hard Avantajları

- Maximum Aşınma Direnci
- Su ile Yıkama Yok
- Dayanıklısıdır. Aşınmaya Karşı Uzun Süre Dirençlidir.
- Kısa Kuruma Süresi +15-18 C de 30 dakika
- Eski veya Yeni, İç veya Dış Mekân Zeminlerinde Kullanılabilir.

Uygulama İçin Gereken Aletler

- Yumuşak Fırça veya Mop
- Maşrapa

Lithurin® Hard Uygulamak için Gereklilikler

- Beton en az 7 günlük ve +14-18 C olmalıdır. +10-13 C de beton en az 14 günlük olmalıdır. Uygulama yapabilmek için beton yüzeyi en az +5 C olmalıdır buda +10C hava sıcaklığına denktir.
- Yüzey tüm kirlilerden arındırılmış olmalıdır.
- Eski betonlara uygulanacağı zaman zemin kazınarak uygulama yapmadan önce temizlenmelidir.
- Lithurin® Dens veya Lithurin® Seal kullanmadan önce Lithurin® Hard kurmalıdır.

ab lindec® endeavours to provide correct information about technical properties and handling of its products. However, while ab lindec® has no control over the way in which the products are mixed and laid, or the conditions under which they set, ab lindec® can in no way be held responsible. ab lindec® is only responsible for the quality of the products at the time of delivery.