

Asennusohjeet Lithurin Seal

1. Levitä aine ruiskulla tai kastelukannulla.
2. Harjaa aine pintaan varmistaaksesi kunnan imeytymisen. Pidä pinta märkänä (+10-13°C noin 15-20 minuuttia)
3. Jos pinta alkaa kuivua, laita lisää Lithurin Sealia. Varmista, ettei mikään osa pinnasta kuivu imeytymisvaiheen aikana. Aine muuttuu tahmeaksi, jos se on ehtinyt olla paikoillaan liian kauan erityisesti lämpimissä olosuhteissa.
4. Poista ylimääräinen materiaali harjalla ennen kuin se ehtii kuivua
5. Varmista, ettei ylimääräistä materiaalia jää lammikoiksi.
6. Kohdat 1-6 kannattaa tehdä 100 m² kerrallaan / henkilö. (2 henkilöä=200 m²)
7. Jotta betonipinta saa oikean määrän materiaalia, asennusohjeita tulee noudattaa.
8. Tietyissä olosuhteissa esim. Matala lämpötila jne. imeytymisaika on pidempi ja korkeissa lämpötiloissa lyhyempi.

Menekki:

- Konehieroitetyt pinnat: noin 0,15 litraa/m²
- Käsin hieroitetyt pinnat: noin 0,2-0,4 litraa/m²



ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.