



Lithurin® Seal

Lithurin® Seal beton içine nüfuz ederek beton yüzeyini kaplayan bir kimyasal ajandır. Lithurin® Seal su bazlıdır ve betonun rengini değiştirmez. Lithurin® Seal betona orantılı şekilde nüfuz ederek ve betonu kaplayarak yüzeyde daha az sürtünmeye sebep olur, bu özelliği sayesinde beton yüzeyde çatlama, pullanma ve kumlanmayı önleyerek beton yüzeyini betonun bir parçası haline getirir. Uygulama uzun süre dayanıklılık sağlar. Lithurin Seal Gıda Tesislerinin zemininde kullanılmaya uygun olup onaylanmıştır. Lithurin Seal kısmen suyu uzaklaştırıcı etkisi olup (anti-slip) kaydırmazdır ve temizleme işini kolaylaştırır.

Uygulama Alanları

1 x Lithurin® Seal: Beton yüzeyini kaplayarak sürtünmeyi azaltır ve tozumu önler. Artan bir parlaklık sağlar.
1 x Lithurin® Seal: Lithurin Seal sertleştirici ve kaplama amacıyla kullanılır. (Nemlendirme Kürü/Tozuma Önleyici).
Lithurin® Seal ve Lithurin Hard ile beraber uygulandığında yüzey aşınma direnci 20 kat artar.
Lithurin® Seal ve Lithurin® Dens ile beraber uygulandığında suyu beton içine almayarak dayanıklılığını artırır.
Lithurin® Seal, Lithurin® Dens ve Lithurin® Hard beraber uygulandığında kırık, çatlak, pullanma engellenmiş yüzeyi 20 kat güçlendirilmiş basınçlı yıkamaya dayanıklı su geçirmez bir beton elde edilmiş olur.

Lithurin® Seal in Faydaları

- Max VOC 10 g/l den düşük
- Su Bazlıdır
- Kokusuzdur
- Beton tozumasını engeller ve canlılar için daha iyi bir hava kalitesi sağlar

Lithurin® Seal Avantajları

- Maximum Kaplama
- Su ile Yıkama Yok
- Sıvıların beton içine girmesini engeller, su kovucu özellik
- Dayanıklısıdır. Aşınmaya Karşı Uzun Süre Dirençlidir.
- Kısa Kuruma Süresi +15-18 C de 60 dakika
- Eski veya Yeni, İç veya Dış Mekân Zeminlerinde Kullanılabilir.

Uygulama İçin Gereken Aletler

- Yumuşak Fırça veya Mop
- Düşük Basınçlı Pompa veya Maşrapa Duş Ucu olan

Lithurin® Seal Uygulamak İçin Gereklilikler

- Beton yüzeyi en az +5 C olmalıdır buda +10C hava sıcaklığına denktir.
- Yüzey tüm kirlere arındırılmış olmalıdır.
- Eski betonlara uygulanacağı zaman zemin kazınarak uygulama yapmadan önce temizlenmelidir.
- Lithurin® Seal kullanmadan önce Lithurin® Dens ve Lithurin® Hard kurmalıdır.

ab lindec® endeavours to provide correct information about technical properties and handling of its products. However, while ab lindec® has no control over the way in which the products are mixed and laid, or the conditions under which they set, ab lindec® can in no way be held responsible. ab lindec® is only responsible for the quality of the products at the time of delivery.